



## JOINT CARRELAGE SOUPLE

### 1. Descriptif

Réalisation de joints carrelage souples de 3 à 12 mm pour faïences, carrelages et terres cuites sol intérieurs et extérieur.

### 2. Supports

Intérieur : sols chauffants Extérieur : balcons, terrasses.

### 3. Préparation du support

L'espace réservé aux joints doit être parfaitement propre, sec, exempt de trace de colle, nettoyage par grattage si nécessaire.

### 4. Condition d'application

Température d'utilisation de + 8°C à 35°C.

Ne pas appliquer sur support ensoleillé ni sur sol chauffant en service, arrêter le chauffage au moins 24 heures avant la mise en oeuvre.

### 5. Préparation du produit

Après avoir mis la quantité d'eau nécessaire, 5 à 6 litres d'eau propre par sac de 25 kg, mélanger mécaniquement à l'aide de préférence d'un malaxeur électrique lent (500 tour/mn) en déversant progressivement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

### 6. Application

Etaler le joint souple en diagonale pour remplir les joints à l'aide d'une raclette en caoutchouc, enlever l'excédent de mortier et nettoyer les carreaux avant durcissement des joints à l'aide d'une éponge humide, rincer fréquemment.

### 7. Limite d'utilisation

Durée pratique d'utilisation 30 minutes.

### 8. Nettoyage du matériel à l'eau, immédiatement après usage.

### 9. Consommation

De 0,5 à 1,5 kg / m<sup>2</sup> en fonction du format de l'épaisseur du carreau et de la largeur du joint.

### 10. Séchage

Délai de durcissement 12 heures. Délai de mise en circulation 24 heures.

### 11. Couleur

Gris moyen.

### 12. Conditionnement

Sac de 25 kg.

### 13. Composition

Poudre de marbre, chaux, ciment, sable de quartz, hydrofuge, cellulose.

### 14. Conservation

6 mois à l'abri de l'humidité.

### 15. Précaution d'emploi

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

Conseils de sécurité

- éviter le contact avec la peau et les yeux.
- en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, consulter un médecin.
- porter des gants appropriés.
- tenir hors de portée des enfants

Fax : 04 66 22 48 17

Tél. : 04 66 03 08 71

Mèl : [studer@charpentiers.fr](mailto:studer@charpentiers.fr)

09/2005

Siret 338 951 064 00025

R.STUDER  
Plan d'Albi  
30700 AIGALIERS