



IMPREGNATION PREVENTIVE SPECIALE AU SEL DE BORE

Sous-couche d'imprégnation huileuse au sel de bore, fongicide, insecticide, anti-bleu, elle protège efficacement toute boiserie extérieure ou intérieure des attaques de champignons ou d'insectes xylophages (hors termites), grâce à l'adjonction d'un composé organique de bore.

1. Propriétés

Insecticide, fongicide, anti-bleu.
Incolore. Avive la structure du bois en lui donnant une belle teinte miel.
Application facile, séchage rapide, imprégnation en profondeur.
Régularise l'absorption du support et facilite l'application de la finition.
Améliore les capacités hydrofuges du support mais ne nuit pas à ses qualités de diffusion/résorption.
Protège le support des salissures.
Odeur agréable.

2. Supports

Bois bruts de sciage, rabotés ou poncés.
Le support doit être absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches de graisse (si nécessaire, nettoyer avec le diluant Nature & Harmonie).
Finitions intérieures possibles: cires, laques, vernis, lasures incolore ou teintées.
Finitions extérieures possibles: lasures teintées, lasure incolore anti-UV, laque brillante.

3. Application

Température minimum d'application: 10 à 12°C.
En fonction de l'absorption du support, appliquer une à deux couches d'imprégnation préventive spéciale au rouleau, pinceau ou pistolet.
Les supports poreux absorbant de façon irrégulière, veiller à étaler soigneusement le surplus au pinceau ou au chiffon non pelucheux après environ 5 mn. Egréner si nécessaire.

4. Temps de séchage

Selon la température et les conditions climatiques, hors poussière après 2 à 4 heures, recouvrable après 6 à 12 heures et sec après environ 24 heures.

5. Rendement par couche

10 à 12 m² / L sur bois poncés, normalement absorbants.

6. Nettoyage des outils

Diluant Nature & Harmonie.

7. Conditionnement :

0,750 L - 2,5 L - 10 L - 25 L

8. Conservation

Stocker les récipients bien fermés au frais et au sec, à l'abri du gel.

9. Composition

Huile de lin, huile de noix de tang, résine de coumarone, essence d'agrumes, essence de térébenthine, sel de bore, isoparaffine, retardateur de peau, siccatif sans plomb.

10. Précaution d'emploi

Inflammable.
Aérer, tenir éloignée de toute source de chaleur et ne pas fumer durant l'application. Faire sécher les chiffons à l'air ou les conserver dans un récipient métallique fermé (**risques d'auto-inflammation**).
Bien que fabriquée avec des produits naturels, tenir hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus dans les canalisations d'évacuation.

Fax : 04 66 22 48 17

Tél. : 04 66 03 08 71

Mèl : studer@charpentiers.fr

01/2006

Siret 338 951 064 00025

R.STUDER
Plan d'Albi
30700 AIGALIERS