

LAQUE BLANCHE BRILLANTE



1. Propriétés

Convient pour l'intérieur et pour l'extérieur. Blanc intense d'aspect brillant. Séchage rapide. Grande stabilité au jaunissement. Haute résistance à l'usure ainsi qu'aux intempéries. Lessivable. Tendu remarquable. Très bonne résistance aux chocs. Application facile. Très bon pouvoir garnissant. Très bon pouvoir couvrant. Excellente adhérence. Antistatique. Ne nuit pas aux capacités de diffusion / résorption du support. Garde une bonne élasticité à long terme.

2. Supports

Bois, métal ou plâtre à l'intérieur ou à l'extérieur. Convient pour portes, fenêtres, poutres, lambris, jouets en bois, meubles, meubles de jardin, jeux extérieurs, planches de rives, bardage, balcons pergolas, palissades, clôtures... Le support doit être absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches de graisse (si nécessaire nettoyer avec le *Diluant Nature & Harmonie*). En rénovation, vérifier l'adhérence des peintures existantes et poncer les anciennes laques au préalable.

Bois : application d'une couche d'*Imprégnation Universelle aux Plantes* suivies d'une couche de *Primaire Laque* et de 2 couches de *Laque*.

Plâtre : sur support bien préparé, appliquer une couche de primaire laque suivie de 2 couches de *Laque*.

Métal : application d'un apprêt anti-rouille suivi d'une couche de *Primaire Laque* et de 2 couches de *Laque*.

3. Application

Bien mélanger avant l'emploi, puis appliquer deux couches fines et régulières de *Laque Blanche Brillante* à l'intérieur ou 3 couches fines et régulières à l'extérieur, au pinceau, rouleau ou pistolet.

4. Teintes

La *Laque Blanche Brillante* peut être teintée avec un des 50 *Pigments* de terres, minéraux et spinelles *Nature et Harmonie*. Les teintes obtenues se rapprocheront de celles présentées sur le Nuancier Caseïne. Pour l'obtention de couleurs vives préférer l'application de *Lasure incolore anti-UV* avec pigments.

5. Temps de séchage

Selon la température et les conditions climatiques, hors poussière après environ 2 heures, sec après environ 8 heures.

6. Rendement par couche 10 à 12 m²/L.

7. Dilution et nettoyage des outils *Diluant Nature et Harmonie*.

8. Conditionnement 0,750 L - 2,5 L - 10 L

9. Conservation

Stocker les récipients bien fermés dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

Remarque: Les restes une fois secs pourront être intégrés à vos ordures ménagères.

10. Composition

Alkyde d'huile de soja, huiles essentielles naturelles, talc exempt d'amiante, blanc de titane, isoparaffine, siccatif sans plomb, retardateur de peau sans oxime.

11. Précaution d'emploi

Inflammable.

Aérer, tenir éloignée de toute source de chaleur et ne pas fumer durant l'application. Faire sécher les chiffons à l'air ou les conserver dans un récipient métallique fermé (risques d'auto-inflammation). Bien que fabriquée avec des composants naturels, tenir hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus dans les canalisations d'évacuation.

12. Point éclair 56°C

Fax : 04 66 22 48 17

Tél. : 04 66 03 08 71

Mèl : studer@charpentiers.fr

09/2005

Siret 338 951 064 00025

R.STUDER
Plan d'Albi
30700 AIGALIERS