

SOUS-COUCHE AU SILICATE FICHE TECHNIQUE (1/2)



Primaire spécial permettant la préparation et la fixation des supports minéraux absorbants ou légèrement farineux avant l'application de la peinture minérale au silicate Nature & Harmonie.

PROPRIÉTÉS :

Prête à l'emploi.

Incolore.

Écologique.

Application facile.

Consolide le support.

Favorise la respiration du support en régulant les problèmes d'humidité.

Spécialement élaborée pour la dilution de la peinture minérale au silicate d'Ecotec.

Excellente diffusion à la vapeur d'eau.

SUPPORTS :

Tous supports minéraux (enduits et crépis chaux-ciment, vieux crépis non-peints, pierre naturelle, briques anciennes, vieux plâtres, peintures minérales). Les enduits ou mortiers neufs doivent avoir séchés au minimum 14 jours.

Le support doit être absorbant, propre, sec, dépoussiéré, stable, bien adhérent et exempt de taches de graisse.

LIMITE D'UTILISATION :

Ne pas appliquer sur supports présentant un fort taux d'humidité ou sur supports recouverts d'un revêtement organique (type RPE, peinture...)

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Préparer le support conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

Éliminer impérativement les restes de peinture et d'enduit présentant des problèmes d'adhérence au support.

Si le support est recouvert d'une peinture organique, il faudra impérativement mettre le support à nu en éliminant cette dernière par décapage, brossage ou nettoyage haute pression.

APPLICATION :

Température minimum d'application: 5°C.

Ne pas appliquer sur supports gelés, humides ou par forte chaleur (température supérieure à 30°C). Ne pas appliquer par temps de pluie ou lorsque l'humidité relative dépasse 80 %.

RECOMMANDATION :

Il est impératif de protéger soigneusement les surfaces vitrées, les parties métalliques ou en aluminium, ainsi que les encadrements de pierre. En cas de projection accidentelle, nettoyer immédiatement avec de l'eau.

Matériel d'utilisation : Rouleau spécial façade, brosse ou pistolet.

Fax : 04 66 22 48 17

Tél. : 04 66 03 08 71

Mèl : studer@charpentiers.fr

R.STUDER

Plan d'Albi

30700 AIGALIERS

Siret 338 951 064 00025

SOUS-COUCHE AU SILICATE FICHE TECHNIQUE (2/2)



TEMPS DE SÉCHAGE :

Hors poussière après 1 à 2 heures. Recouvrable après 4 à 6 heures (en couche d'impression). Sec après 12 à 16 heures selon la température et les conditions climatiques.

RENDEMENT PAR COUCHE :

5 à 7 m² par litre, en fonction de l'état et de la capacité d'absorption du support.

NETTOYAGE DES OUTILS A L'EAU IMMÉDIATEMENT APRÈS USAGE.

CONDITIONNEMENT :

5L - 10L

CONSERVATION :

1 an, le récipient non entamé, bien fermé conservé dans un endroit frais et sec à l'abri du gel.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Bien que fabriqué avec des composants naturels, tenir hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus dans les canalisations d'évacuation.

COMPOSITION :

Eau, verre liquide stabilisé.

Fax : 04 66 22 48 17

Tél. : 04 66 03 08 71

Mèl : studer@charpentiers.fr

R.STUDER
Plan d'Albi
30700 AIGALIERS

Siret 338 951 064 00025